



propoxy20

Εποξικός Στόκος 2 Συστατικών

- **Επισκευάζει** • **Συγκολλά** • **Στεγανοποιεί**
- *Κάνει επισκευές σκληρές σαν ατσάλι σε 20 λεπτά*



1,3 oz



4 oz

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόκος δύο συστατικών. Όταν τα δύο συστατικά αναμειχθούν (ζυμωθούν) και το μείγμα γίνει ενιαίου χρώματος μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια και σε οποιοδήποτε υλικό. Μετά από **20 λεπτά** σκληραίνει, γίνεται ισχυρό σαν ατσάλι και επισκευάζει, συγκολλά και στεγανοποιεί σχεδόν τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.

Αντοχή σε θερμοκρασία: έως +149° C Αντοχή σε πίεση: έως 1240 bar

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κάθε τεμάχιο **Pro Poxxy 20** περιέχει δύο συστατικά, μαύρο εξωτερικά και λευκό εσωτερικά. Την προμετρημένη, εποξική ρητίνη **ενισχυμένη με ατσάλι** και το σκληρυντικό.

Όταν τα δύο συστατικά του **Pro Poxxy 20** αναμειχθούν (ζυμωθούν) και το μείγμα γίνει ενιαίο και ομοιόμορφου χρώματος, **μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια από οποιοδήποτε υλικό για επισκευή, συγκόλληση, στεγάνωση.**

Το **Pro Poxxy 20** σε 20 λεπτά μετά την ανάμειξή του γίνεται σκληρό σαν ατσάλι.

Προσοχή: Όταν εφαρμόζεται σε δίκτυα για στεγάνωση διαρροής πρέπει απαραίτητα να διακόπτεται η πίεση για τουλάχιστον 1 ώρα ώστε η επισκευή με **ProPoxxy20** να σκληρύνει τελείως.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το **PRO POXY 20** προσφύεται σε όλες σχεδόν τις γερές και καθαρές επιφάνειες (μέταλλα, πλαστικά, ξύλα, μάρμαρα, τσιμέντο, γυαλί, fiberglass) σχεδόν παντού, τόσο σε υγρές όσο και σε στεγνές επιφάνειες. Για καλύτερα αποτελέσματα, οι λείες επιφάνειες πρέπει να εκτραχύνονται με τρίψιμο πριν την εφαρμογή.

Το **PRO POXY 20** θα αρχίσει να σκληραίνει μετά από 10 λεπτά από την ανάμειξη. Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τις επισκευές πριν αρχίσει να σκληραίνει.

Το **PRO POXY 20** μπορεί να έχει ένα λεπτό φινιρίσμα αν το τρίψετε απαλά με υγρά δάκτυλα ή ένα υγρό πανί αμέσως μετά από την εφαρμογή.

Το **PRO POXY 20** μπορεί να βαφεί αμέσως μετά την εφαρμογή. Περιμένετε 1 ώρα πριν χρησιμοποιήσετε χρώμα βάσεως νερού.

Το **PRO POXY 20** μπορεί να τρυπηθεί, να λιμαρισθεί, να ανοιχθεί σπείρωμα σε αυτό, να αμβολοηθεί ή να υποστεί μηχανική κατεργασία μία ώρα μετά τη στέγνωσή του.

Το Υπόλοιπο του **PRO POXY 20** από κάθε χρήση διατηρήστε το σε νάυλον σακουλάκι. Αν η ειδική προστατευτική μεμβράνη καταστραφεί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλουμινοχάρτο ή την διαφανή μεμβράνη που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα.

Το **PRO POXY 20** μπορεί να εφαρμοστεί για επισκευή και στεγάνωση και μέσα στο νερό αρκεί αμέσως μετά την εφαρμογή να επικαλύψετε με υδατοστεγανή ταινία την ένωση. Περιμένετε 12 ώρες για να γίνει σκληρή πριν αφαιρέσετε τη ταινία.



1 από τις 1001 εφαρμογές του pro-proxy20 είναι η Μόνιμη Στεγάνωση Διαρροής σε Αποχετευτικό Δίκτυο




propoxy20


Εποξικός Στόκος 2 Συστατικών

ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

1. Κόψτε ίση ποσότητα από το λευκό και μαύρο χρώμα του υλικού που διατρέχει το μήκος του προϊόντος.



2. Ζυμώστε το Pro Poxi 20 ανάμεσα στα χέρια σας πολύ καλά ώστε το μείγμα να γίνει ένα ενιαίο χρώμα και συνεχίστε μέχρι να εξαφανιστούν οι ραβδώσεις.




3. Εφαρμόστε το αμέσως στην επιφάνεια. Διαμορφώστε το και αφαιρέστε τα περισσεύματα του υλικού πριν να σκληρύνουν. Η επιφάνεια μπορεί να είναι υγρή ή στεγνή.



ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΕ:


1001 Εφαρμογές




Δεξαμενές νερού-
καυσίμων, καλοριφέρ



Μπανιέρες, νιπτήτρες
και πλακάκια



Αυτοκίνητα, σκάφη, μεταλ-
λικά και ξύλινα έπιπλα



Συντριβάνια, λούκια, δοχεία
απορριμάτων, βαλβίδες
και πολλά άλλα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Πυκνότητα	1,9 gr/cm ³
Δύναμη συμπίεσης	18.000 psi (1240bar)
Αντοχή σε εφελκυσμό	6.000 psi (410 bar)
Αντοχή σε διάτμηση	700psi (50bar)
Μέτρο ελαστικότητας	6X10 psi
Σκληρότητα (Shore. D)	85
Μεγ.Θερμοκρ.Λειτουργίας	149°C

Είναι ασφαλές για εξαρτήματα ποσίου νερού.



DIMCO ΔΗΜΟΒΑΣΙΛΗ Μ.Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΔΡΑ: Ηρώων Πολυτεχνείου 161, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα • ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210. 6724.180 - FAX: 210. 6747.496
www.dimco.gr • e-mail: info@dimco.gr